



Fiche technique
GALTZABERDE

SOMMAIRE

1. MATIERES PREMIERES	3
2. GAMME DE PRODUITS	3
3. CARACTERISTIQUES MECANIQUES	4
4. CARACTERISTIQUES CHIMIQUES	4
5. CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES	4
6. STOCKAGE ET MANUTENTION	5
7. MISE EN OEUVRE	5
7.1 OPERATIONS PREALABLES	5
7.2 REVERSION	5
7.3 POLYMERISATION	6
7.4 FINITION	9
7.5 NETTOYAGE PAR CURAGE	9
7.6 QUALITE – GARANTIE - TRAÇABILITE	10
ANNEXES	11
CERTIFICATION ISO	12
RAPPORT D'ESSAIS ABRASION	13
NOS REALISATIONS	14
PRESSE	15

FT GAINÉ GALTZABERDE

Les gaines imprégnées GALTZABERDE sont destinées à la réhabilitation de collecteurs enterrés destinés à véhiculer des eaux usées domestiques ou des eaux pluviales.

Elles présentent la particularité de ne présenter aucune toxicité et permet le respect des opérateurs et riverains durant la mise en œuvre

Elles relèvent de la norme NF EN ISO 11296-4 et dispose d'un Document Technique d'Application délivré par le CSTB.

1. MATIÈRES PREMIÈRES

Les gaines GALTZABERDE sont constituées d'un feutre enduit appelé matrice et d'un mélange de résine et additifs appelé système de résine.

La matrice se compose :

- ▲ D'un feutre polyester d'épaisseur variable et de porosité de 80% ;
- ▲ D'une enduction étanche à base de PP et résistant à des températures de 110°C.

Le système de résine répond aux exigences du § 5.3 de la norme NF EN 11296-4. Le composant de base est une résine polyester sans styrène ne présentant aucun autre produit nocif. Des additifs et charge sont ajoutés afin de permettre la conservation et la mise en œuvre de la chemise dans de bonnes conditions.

2. GAMME DE PRODUITS

- ↘ Diamètre compris entre : 150 et 1200mm
- ↘ Épaisseur à 0.5bars compris entre : 3 et 20mm
- ↘ Longueur « standards » entre : 20 et 300m
- ↘ pH compris entre : 5 et 10.5
- ↘ Forme de la conduite : Toute forme avec un rayon de courbure > 18.25cm en tous points.
- ↘ Matériaux de la conduite hôte : Tous matériaux (Il n'y a pas de lien entre la conduite hôte et le chemisage, la réhabilitation est indépendante et autostructurante)
- ↘ Cas particuliers : Adaptée à la réhabilitation de conduites détériorées ou déformées, de joints décalés, de changement de direction ($\leq 10^\circ$) ou de diamètre ($\leq 5\%$) dans la limite des recommandations du guide 3R-2014.



EBL ZA René Elissabide I
Rue René Elissabide 64130 Mauléon
Tel : +33 5 59 28 45 60
Email : ebl@artzainak.fr
Site web : www.ebl-plastics.com



Ce document est la propriété
EXCLUSIVE de EBL
Réf Doc : août 2021



3. CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Les caractéristiques mécaniques des gaines imprégnées avec une polymérisation supérieure à 95% sont les suivantes :

Module de flexion à court terme :	$E_{ti} = 2935 \text{ MPa}$
Contrainte de flexion à la rupture :	$\sigma_{R,i} = 26 \text{ MPa}$
Allongement à la rupture :	$\varepsilon_{R,i} = 0.75 \%$
Coefficient de Poisson :	$\nu_t = 0,30$
Module de flexion long terme :	$E_{td} = 780 \text{ MPa}$
Contrainte de flexion à long terme :	$\sigma_{LT} = 13 \text{ MPa}$

4. CARACTERISTIQUES CHIMIQUES

La tenue aux agressions chimiques dépend de la nature des effluents, leur concentration et leur température. Chaque cas doit faire l'objet d'une étude spécifique pour définir la qualité de la résine mise en œuvre.

5. CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

Dans les conditions de la norme NF EN 295-3 (essai dit de Darmstadt), nos gaines présentent une diminution d'épaisseur, après 200 000 glissements de 0,11 mm en moyenne.

Le débit de la conduite est améliorée et la perte de section est compensée par une meilleure hydraulité de l'enduction PP (coefficient de Manning-Strickler $K_s = 95$).

6. STOCKAGE ET MANUTENTION

Le transport et le stockage des gaines doivent être réalisés à une température négative afin de respecter la chaîne du froid.

A cette température, nous garantissons une durée de vie de 4 semaines à partir de la date d'imprégnation. EBL s'engage à fournir les preuves de respect de la chaîne du froid de toutes les étapes dont elle a la charge (fabrication, stockage, transport).

Lors de la manutention des gaines, le temps d'exposition au soleil et/ou à la température ambiante doit être réduit au minimum et ne jamais dépasser 30 minutes. Il est recommandé de les protéger du rayonnement direct du soleil.

Lors de la réception des produits sur chantier, une inspection visuelle du produit est nécessaire pour identifier les défauts ayant pu se produire durant le transport.

L'enregistreur de température qui accompagne chaque livraison devra nous être retourné par le client pour contrôler et archiver le respect de la chaîne du froid.

7. MISE EN OEUVRE

7.1 OPERATIONS PREALABLES

La canalisation à traiter doit être préalablement curée. Cette opération doit éliminer tous produits et intrusions pouvant gêner la mise en œuvre du chemisage.

Le passage préalable d'une caméra permet :

- ▲ de vérifier l'état d'accueil de la canalisation à traiter. Tout obstacle de type branchement pénétrant, dépôt solide, racines, doit faire l'objet d'un fraisage préalable.
- ▲ de repérer des branchements éventuels.

Un enregistrement vidéo est réalisé pour chaque tronçon.

L'écoulement doit être interrompu pendant toute la durée des travaux. Si nécessaire un by-pass est installé.

7.2 REVERSION

Nous recommandons de faire remonter la gaine à température ambiante avant utilisation (~15°C idéal).

L'insertion de la gaine s'effectue à l'aide d'une colonne d'inversion à l'eau, ou par un dispositif d'inversion sous air comprimé. L'inversion de la chemise se fait en général dans le regard amont du réseau.

Les gaines ont une résistance en pression définie qui ne doit pas être dépassée durant toute la procédure de pose de la gaine que ce soit à la vapeur ou à l'eau.

Un contre moule est utilisé au niveau des regards d'accès ou intermédiaires afin de garantir un maintien de la gaine non polymérisée.



FT GAINÉ GALTZABERDE



Pour une bonne maîtrise de cette opération, un suivi et enregistrement de la pression appliquée durant l'inversion ainsi que durant la chauffe est obligatoire.

Pressions limites d'inversion et de chauffe

Diamètre (mm)	Pression d'inversion (bar)	Pression de polymérisation (bar)
$150 \leq D \leq 200$	2,2	0,5
$200 < D \leq 300$	2	0,5
$300 < D \leq 400$	1,8	0,5
$400 < D \leq 500$	1,5	0,4
$500 < D \leq 600$	1	0,4

7.3 POLYMERISATION


Les gaines imprégnées peuvent être polymérisées à l'eau ou à la vapeur. Un suivi et un enregistrement de températures à l'amont et à l'aval du tronçon afin de s'assurer de la bonne conduite du cycle de polymérisation en temps et en température est obligatoire. Les schémas suivants définissent les points de mesure.



Pour une pose à la vapeur :

Etape	Dénomination	Description
1	Chauffe lente	+2°C par minutes puis maintien entre 95°C et 105°C au point P1 jusqu'à obtention d'une température de 70°C minimum au point P2
2	Maintien à température chaude	Maintien entre 95°C et 105°C au point P1 pendant : <ul style="list-style-type: none">• 1h si ép < 4,5mm;• 1h30 si ép entre 6 et 7,5mm• 2h si ép > 9mm.
3	Refroidissement lent	-2°C par minutes jusqu'à température ambiante


FT GAINÉ GALTZABERDE



Ne pas hésiter à doubler le temps de maintien en cas de présence de flaches importants, de conditions humides ou froides.

Pour une pose à l'eau :

Etape	Dénomination	Description
1	Chauffe lente	+2°C par minutes puis maintien à 80°C minimum au point P1 jusqu'à obtention d'une température de 70°C minimum au point P2
2	Maintien à température chaude	Maintien à 80°C au point P1 pendant : <ul style="list-style-type: none"> • 2h si ép < 4,5mm; • 2h30 si ép entre 6 et 7,5mm • 3h si ép > 9mm.
3	Refroidissement lent	-2°C par minutes jusqu'à température ambiante



Ne pas hésiter à doubler le temps de maintien en cas de présence de flaches importants, de conditions humides ou froides.

les 5 dangers du chemisage



Présence d'eau
en radiateur
infiltrations



Condensats
mal évacués



Chauffe brutale
palier non res-
pecté



Refroidissement
brutal



Chauffe trop
courte

ATTENTION : tout contact du feutre imprégné avec de l'eau peut engendrer une mauvaise polymérisation. En cas de présence d'eau (infiltrations, multiples branchements,...), il appartient au poseur d'isoler la gaine imprégnée avec un préliner lors de l'opération de pose. Dans le cas d'une polymérisation à la vapeur, il est aussi indispensable d'évacuer les condensats avec des aiguilles.

ATTENTION : Le refroidissement doit être contrôlé jusqu'à température ambiante avant toute intervention pour la découpe des ouvertures. Une chauffe trop brutale, un refroidissement trop rapide ou une polymérisation incomplète peuvent engendrer des problèmes de retraits.

ATTENTION : Ces températures ne tiennent pas compte des conditions particulières d'installations comme branchements, nappes phréatiques, sols gelés ou autres. Il vous appartient de rallonger le temps de cycle en fonction de ces conditions défavorables.

7.4 FINITION

Après refroidissement complet de la gaine, chaque branchement et chaque raccord doit faire l'objet d'une découpe de finition et d'une étanchéification.

Pour chaque chantier, une série d'éprouvettes est constituée par coffrage au niveau d'un regard afin de vérifier la conformité des caractéristiques mécaniques du produit final suivant les préconisations de la NF390.

7.5 NETTOYAGE PAR CURAGE

Après chaque découpe un nettoyage haute pression est nécessaire pour évacuer les copeaux. Ce nettoyage doit respecter les consignes suivantes :

- ▲ Nettoyage typique des gravitaires : moyenne pression et volume d'eau important
- ▲ Faire attention aux chocs du flexible lors de la mise en marche et de l'arrêt de la pression
- ▲ En termes de composition chimique et de teneur en particules en suspension, l'eau doit être conforme aux normes relatives à la qualité de l'eau
- ▲ Pression à la sortie de pompe inférieure à 120 bars, débit inférieur à 250 litres/minute
- ▲ Choisir le flexible et la tête de curage adaptés au diamètre du réseau à hydrocurer (tête à jet fixe - 30° d'angle, avec 8 à 10 orifices de diamètre 2 à 2,5 mm)
- ▲ Le curage se fait en sens inverse de l'écoulement
- ▲ Vitesse constante de la tête d'environ 0,1 mètre par seconde



Pas d'arrêt de la tête de curage dans la canalisation (impérativement sortir de la canalisation pour faire un arrêt)
Pas de demi-tour dans la canalisation (impérativement sortir de la canalisation pour faire un demi-tour)

7.6 QUALITÉ – GARANTIE - TRAÇABILITÉ

Nos gaines répondent à la norme NF EN ISO 11296-4.

Un Document Technique d'Application (référence 17/16-310) délivré par le CSTB est à votre disposition.

EBL est certifié ISO 9001:2015.

La Fiche de Données de Sécurité du produit et les Spécifications de Mise en Oeuvre sont disponibles sur chaque palette livrée.

EBL fournit pour chaque gaine les enregistrements de fabrication, de températures de l'atelier et de stockage.

La garantie de nos produits est subordonnée au respect des conditions de mise en œuvre définies ci-dessus.

En cas de litige, il appartient au poseur de présenter les enregistrements confirmant le respect de ces consignes.

Dans le cas où ces conditions ne sont pas applicables, il appartient au poseur de nous contacter pour tout conseil avant la pose.



EBL ZA René Elissabide I
Rue René Elissabide 64130 Mauléon
Tel : +33 5 59 28 45 60
Email : ebl@artzainak.fr
Site web : www.ebl-plastics.com



Ce document est la propriété
EXCLUSIVE de EBL
Réf Doc : août 2021



ANNEXES



EBL ZA René Elissabide I
Rue René Elissabide 64130 Mauléon
Tel : +33 5 59 28 45 60
Email : ebl@artzainak.fr
Site web : www.ebl-plastics.com



Ce document est la propriété
EXCLUSIVE de EBL
Réf Doc : août 2021



CERTIFICATION ISO

CERTIFICAT

ISO 9001:2015

DEKRA Certification SAS certifie que :



EBL

Activité(s) certifiée(s):
Transformation de matières plastiques et composites

Site certifié:
17 Rue René Elissabide – ZA René Elissabide 2 - 64130 MAULEON - FRANCE

a mis en place et maintient un système de management de la qualité conforme à la norme ci-dessus référencée. La preuve de conformité a été démontrée dans le rapport d'audit de certification n° 19-12-0873-F

Ce certificat est valable du 07/12/2020 jusqu'au 16/11/2023 Numéro du certificat 20-12-152

Date audit re -/certification 29/09/2020


Yvan MAINGUY
Directeur Général
Le Plessis-Robinson, 07/12/2020

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide

DEKRA Certification SAS - www.dekra-certification.fr
Immeuble La Boursidière - Porte I - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson – France

page 1 de 1



EBL ZA René Elissabide I
Rue René Elissabide 64130 Mauléon
Tel : +33 5 59 28 45 60
Email : eb@artzainak.fr
Site web : www.ebl-plastics.com



Ce document est la propriété
EXCLUSIVE de EBL
Réf Doc : août 2021



RAPPORT D'ESSAIS ABRASION

Test d'abrasion tubage L 1/S2




Schéma 3 : observation de l'abrasion sur toute la longueur du tuyau après 50 000, 100 000 et 200 000 cycles de charge





Schéma 4 : surface intérieure du tuyau après 200 000 cycles de charge

NOS REALISATIONS



EBL ZA René Elissabide I
Rue René Elissabide 64130 Mauléon
Tel : +33 5 59 28 45 60
Email : ebl@artzainak.fr
Site web : www.ebl-plastics.com



Ce document est la propriété
EXCLUSIVE de EBL
Réf Doc : août 2021



PRESSE



EBL Polyester
lance une « première » européenne



La Galtzaberde
pour étanchéifier le réseau d'eau usée



EBL Polyester creuse sa niche
avec la chaussette verte



EBL lance la chaussette verte



EBL Polyester crée une chaussette
pour réparer le tout-à-l'égout



Une technologie de pointe
au service de l'écologie

www.ebl-plastics.com



EBL ZA René Elissabide I
Rue René Elissabide 64130 Mauléon
Tel : +33 5 59 28 45 60
Email : ebl@artzainak.fr
Site web : www.ebl-plastics.com



Ce document est la propriété
EXCLUSIVE de EBL
Réf Doc : août 2021

